



Impermeabilizante

Descripción & Propiedades

Producto elastomérico e impermeabilizante formado a base de agua, formulado para revestir y dar Terminación a toda clase de superficies exteriores, caracterizado por su gran capacidad de elongación y elasticidad, alta impermeabilidad, lavabilidad y capacidad para disimular grietas. Este producto presenta un secado rápido por acción de rayos UV, lo que significa una ventaja a la hora de ser aplicado en climas de alta humedad ambiental, como la zona sur de Chile (Tiempo de secado: 1 Hora aprox.). Se destaca la adherencia de este producto a distintos tipos de sustratos, tales como Galvanizado, Zincalum, Concreto, Estucos, Ladrillos, Fibrocementos, Yesos, Asfalto, Paneles Prepintados, Maderas de todo tipo, OSB, Aceros con Anticorrosivos, PVC, Gomas, entre otros.

Su formulación perfectamente equilibrada le confiere una alta resistencia a las condiciones climáticas de las diversas zonas de Chile y de igual forma a variaciones de las superficies en donde sea aplicado.

IMPERMEABILIZANTE L51 es un impermeabilizante de Alta Resistencia, logrado mediante la utilización de Resinas Elastoméricas y componentes especiales provistos por empresas certificadas ISO 9000. Debido a su formulación en base a agua, IMPERMEABILIZANTE L51 es Inodoro y No Tóxico.

Usos

- Protección de todo tipo de materiales de construcción.
- Impermeabilizante de superficies, unión de distintos tipos de materiales.
- Revestimiento y Terminación de superficies constructivas donde existe alta exigencia de impermeabilidad y durabilidad (Muros, Lozas, Cubiertas, entre otras).
- Revestimiento y Demarcación de Multicanchas y Pisos de asfalto u Hormigón.
- Alta adherencia en Galvanizados y diferentes materiales empleados en techumbres.
- Protección e Impermeabilización de todo tipo de Maderas.
- Pintado de distintos tipos de Goma (Resaltos, entre otros).

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Características:

Colores:
Es fabricado en color blanco y colores a pedido.

Dilusión:
Agua, para dilusión y limpieza de herramientas.

Secado:
Seca al tacto entre 20 y 30 minutos posterior a su aplicación. El tiempo entre aplicación de manos debe ser como mínimo 2 horas. Es lavable después de 5 días. No deja olores residuales, ni TAC.

Rendimiento:
Debido a su formulación alta en contenido de ligantes y pigmentos cubrientes, IMPERMEABILIZANTE L51 posee un excelente rendimiento, llegando a cubrir hasta 25 m2 por galón en superficies y condiciones óptimas.

Número de Manos:
-Número de manos a aplicar: 2 a 6 según exigencia a la cual se someterá la superficie.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl
Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl



L-51

Impermeabilizante



Descripción & Propiedades

- **1. ASFALTO:** La superficie a trabajar deberá ser firme y encontrarse libre de grasa, polvo, sales o materiales sueltos antes de aplicar IMPERMEABILIZANTE L51. Si existen juntas o grietas, estas deberán ser tratadas previamente con una pasta elastomérica de modo que la superficie se encuentre pareja. Si existen la presencia de pintura antigua, se debe eliminar todo el material suelto y generar rugosidad en la superficie, esto se logra mediante el lijado de la misma, con el fin de ayudar al anclaje del producto. Lavar prolijamente la superficie en donde será aplicado el producto, esto con el fin de eliminar suciedad que pudiese actuar como desmoldante. Aplicar una mano diluida del Impermeabilizante IMPERMEABILIZANTE L51, con un 30% de agua, posteriormente, aplicar dos manos del producto sin diluir.
- **2. HORMIGÓN:** La superficie a trabajar deberá ser firme y encontrarse libre de grasa, polvo, sales o materiales sueltos antes de aplicar IMPERMEABILIZANTE L51. Para un correcto anclaje del producto, la superficie debe estar libre de elementos desmoldantes o de curado. Para superficies nuevas de hormigón, se recomienda aplicar una solución de Ácido Muriático al 30% y luego lavar con agua, con la superficie seca, aplicar una mano diluida del Impermeabilizante IMPERMEABILIZANTE L51, con un 30% de agua, posteriormente, aplicar dos manos del producto sin diluir. Para superficies antiguas de hormigón, se debe realizar una adecuada preparación de la zona a trabajar, eliminando material disgregado, contaminante o películas sueltas de material, ya que estas impedirán la correcta adherencia del producto. Una vez libre de los agentes antes mencionados, aplicar una mano diluida del Impermeabilizante IMPERMEABILIZANTE L51, con un 30% de agua, posteriormente, aplicar dos manos del producto sin diluir.
- **3. GALVANIZADOS:** Para galvanizados nuevos, se recomienda lavar, desengrasar y enjuagar la superficie, posteriormente, aplicar de dos a tres manos de IMPERMEABILIZANTE L51. Para galvanizados contaminados, con agentes como óxido, pintura adherida, polvo, grasa, entre otros, lavar la superficie a trabajar hasta eliminar por completo estos elementos, posteriormente, aplicar dos manos de Anticorrosivo y dos manos de Impermeabilizante IMPERMEABILIZANTE L51.

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl

Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl



L-51

Impermeabilizante



Descripción & Propiedades

4. OTRAS SUPERFICIES:

Con el objetivo de lograr una adherencia óptima, es fundamental limpiar la superficie a trabajar, dejando esta libre de cualquier agente contaminante como los mencionados anteriormente, una vez desprovista de cualquier contaminante, aplicar IMPERMEABILIZANTE L51.

Condiciones de Aplicación

En primer lugar homogeneizar el producto de manera adecuada, antes de su aplicación. Para lograr una adherencia y anclaje óptimos, se recomienda diluir la primera mano del producto con un 20% de agua. Una vez seca la primera mano, aplicar IMPERMEABILIZANTE L51 sin diluir.

Para óptimos resultados, SISCO MATERIALES recomienda el uso de pistola "Airless" y la aplicación del producto realizada por especialistas.

- IMPERMEABILIZANTE L51 también puede ser aplicado con brocha o rodillo.
- No aplicar IMPERMEABILIZANTE L51 cuando existan temperaturas extremas en la superficie a trabajar o en el ambiente, o condiciones de humedad relativa alta.

Escanear Código_



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA., debido a que condiciones en que puede ser aplicado el producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta etiqueta. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Av. Apoquindo 4.700, Las Condes. Santiago

ventas@siscoconstruccion.cl

Teléfonos: +569 98063549 / +569 78153989

www.siscoconstruccion.cl